

シリコンゴム物性一覧



		硬さ タイプA デュロ メータ	引張り強さ		伸び %	引き裂き強さ		圧縮永久 歪み 150°C 24時間	色相
			MPa	(kgf/cm ²)		N/mm	(kgf/cm)		
汎用	SR 1554	54	11.8	(120)	530	25.8	(26)	18	半透明
	SR 1563	59	9.1	(93)	630	28.5	(29)	15	半透明
	SR 1573	70	9.8	(100)	560	31.4	(32)	16	半透明
	SR 141	40	10.5	(107)	600	24.5	(25)	37	半透明
	SR 151	53	10.8	(110)	480	25.5	(26)	29	半透明
	SR 161	58	9.21	(94)	420	27	(28)	30	半透明
	SR 171	70	8.53	(87)	420	20.6	(21)	33	半透明
高引裂	SR 1050	49	10.3	(105)	600	33	(34)	—	淡黄色
高強度ローラー ポンプ	SR 1055	55	9.85	(100)	635	27.7	(28)	15	半透明
難燃性	SR 1102	59	8.2	(84)	292	21	(21)	—	白
	SR 1151	55	6.86	(70)	400	13.7	(14)	27	赤
	SR 1158	60	10	(102)	220	14.5	(15)	29	灰黒色
耐熱 耐蒸気	SR 1260	59	8.9	(91)	350	14.5	(15)	29	淡黄色
	SR 1350	50	9.4	(96)	540	21	(21)	22	淡黄色
導電性	SR 1402	68	5.39	(55)	210	15	(15)	—	黒
高透明	SR 1560	59	9.8	(100)	450	24.5	(25)	18	透明
	SR 1570	71	10.3	(105)	410	19.6	(20)	20	透明
帯電 防止	SR 2160	60	9	(92)	500	16	(17)	—	半透明

JIS K 6250

本社
東京支店
仙台分室
大阪支店
名古屋支店

TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559
TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631
TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039
TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514
TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466

広島支店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
福岡支店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
オートモーティブ
事業室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313