

シリコーンゴムスポンジ物性一覧



	見かけ密度	硬さ タイプE デュロ メータ	引張り強さ		伸び %	引き裂き強さ		圧縮永久 歪み 150°C 24時間	色相
			MPa	(kgf/cm ²)		N/mm	(kgf/cm)		
SR 210	0.30	10	0.29	(3.0)	150	—	—	53	赤
SR 215	0.33	15	0.49	(5.0)	140	—	—	55	赤
SR 225	0.33	25	1.00	(10.2)	270	—	—	52	赤
SH 25	0.36	25	0.83	(8.4)	290	—	—	50	赤

JIS K6250

本 社 TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559
 東 京 支 店 TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631
 仙 台 分 室 TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039
 大 阪 支 店 TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514
 名 古 屋 支 店 TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466
 広 島 支 店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
 福 岡 支 店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
 オートモーティブ 事 業 室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313