

フッ素ゴム物性一覧



	硬さ タイプA デュロメータ	引張り強さ		伸び %	引き裂き強さ		圧縮永久 歪み 150°C × 24h%	色相
		MPa	(kgf/cm ²)		N/mm	(kgf/cm)		
FR 27	71	12.1	(123)	490	27.5	(28)	53	黒
FR 57	76	12.7	(130)	300	27.5	(28)	17	黒

JIS K6250

本社 TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559
 東京支店 TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631
 仙台分室 TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039
 大阪支店 TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514
 名古屋支店 TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466
 広島支店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
 福岡支店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
 オートモーティブ
 事業室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313