

# フッ素スポンジ物性一覧



|        | 硬さ<br>タイプE<br>デュロメータ | 引張り強さ |                        | 伸び<br>% | 引き裂き強さ |          | 圧縮永久<br>歪み<br>150°C ×<br>74h% | 色相 |
|--------|----------------------|-------|------------------------|---------|--------|----------|-------------------------------|----|
|        |                      | MPa   | (kgf/cm <sup>2</sup> ) |         | N/mm   | (kgf/cm) |                               |    |
| FR 335 | 35                   | 1.35  | (13.8)                 | 270     | —      | —        | 54                            | 黒  |
| FR 235 | 33                   | 1.8   | (18.4)                 | 320     | —      | —        | 87                            | 黒  |

JIS K6250

本社 TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559  
 東京支店 TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631  
 仙台分室 TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039  
 大阪支店 TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514  
 名古屋支店 TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466  
 広島支店 TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127  
 福岡支店 TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422  
 オートモーティブ  
 事業室 TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313