

タイガーフロン物性一覧



	硬さ タイプA デュロメータ	引張り強さ		伸び %	引き裂き強さ		圧縮永久 歪み 150°C × 24h%	色相
		MPa	(kgf/cm ²)		N/mm	(kgf/cm)		
タイガーフロン	67	19.5	(199.0)	510	28.5	(29)	11	半透明

JIS K6250

本社	TEL 06-6834-1551(代) FAX 06-6834-1559	広島支店	TEL 082-244-0320(代) FAX 082-241-3127
東京支店	TEL 03-5643-5610(代) FAX 03-5643-5631	福岡支店	TEL 092-413-6411(代) FAX 092-413-6422
仙台分室	TEL 022-238-6036(代) FAX 022-238-6039	オートモーティブ	
大阪支店	TEL 06-6541-6931(代) FAX 06-6543-4514	事業室	TEL 028-675-1311(代) FAX 028-675-1313
名古屋支店	TEL 052-824-8461(代) FAX 052-824-8466		